## DIE BEHRENS-GRUPPE



## Rahmenholz Fichte/Tanne

 Artikel-Nr.
 Länge
 Breite
 Höhe

 54494/0150
 5.000 mm
 40 mm
 60 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



## **TECHNOLOGIEN**



**ÖNORM DIN 4074-1** 



ÖNORM EN 15497:2014

## **SPEZIFIKATION**

Stärke	60 mm
Breite	40 mm
Länge	5.000 mm
Gewicht	5,4 kg

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/rahmenholz-fichtetanne~p3850875

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



